

Красный оксид железа FEPREN TP-200

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

PRECHEZA a.s.
Набережная Д-р Э.Бенеше 24
751 62 Пржеров, Чешская Республика
тел. + 420 581 252 481
факс + 420 581 217 048
precheza@precheza.cz
www.precheza.cz

ПРОДАВЕЦ

AGROFERT HOLDING, a.s., филиал PRECOLOR
набер. Д-р Э.Бенеше 1170/24
751 52 Пржеров, Чешская Республика
тел. + 420 581 706 831
факс + 420 581 706 830
precolor@precolor.cz
www.precolor.cz

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Оксид железа, Fe ₂ O ₃
Тип	Мелкого помола, неотделанной поверхности
Основные свойства	пигмент с высокой глубиной оттенка и затеняющей способностью, показывает высокую цветоустойчивость и термостойкость до 800°C
Классификация	ISO 1248: A I 2a EN 12878/2005: пигмент Категория A
Colour index No.	77 491
CAS No.	1309-37-1
EINECS No.	215-168-2
Форма поставки	Порошок
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг, гигант мешки и по договоренности
Хранение	В оригинальной таре, в закрытых и сухих складских помещениях, поддоны складировать макс. в 3 яруса

Поставщик гарантирует сохранность заводских характеристик в течение 6 месяцев с даты отгрузки

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

в строительной индустрии для окрашивания бетона для строительных деталей, таких как: плитки для мощения дорог, черепица, искусственные камни, сухие строительные смеси, асфальт или битум.

ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Замечательно подходит для производства красок, грунтовок и наполнителей.

Указанное применение имеет информативный характер, завод-изготовитель рекомендует проводить всегда контрольное испытание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица	Значение	Испытательная методика
Содержание Fe ₂ O ₃	(%)	мин. 97,0	ISO 1248/8
Летучие вещества при 105 °C	(%)	макс. 0,6	ISO 787/2-1978
Удельная проводимость	(μS/cm)	макс. 500	ISO 787/14-1973
Остаток на трафарете 0,045 мм	(%)	макс. 0,06	ISO 787/7-1981
Водо-растворимые соли	(%)	макс. 0,50	ISO 787/3-1979
pH водяной вытяжки		мин. 4,5	ISO 787/9-1981
Маслоемкость	(г/100г)	макс. 25,0	ISO 787/5 - 1980
Диспергируемость	(μм)	макс. 19	ISO 1524-1973
Цветовой оттенок	по соглашенном образцу		SPTM:LM/FE.10
Паспорт безопасности можно посмотреть на www.precolor.cz			